

### USOS RECOMENDADOS

La versión UltraSoft de Tile-Top tiene una **esponja micropura de doble grosor** cargada con caucho de nitrilo para lograr niveles excepcionales de elasticidad y confort. Su nueva superficie de vinilo no poroso tiene una **capa de desgaste extra** para lograr superior resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Como un beneficio adicional, la superficie es también **100% antimicrobiana** y no permite el crecimiento ni la aparición de contaminantes microbianos. UltraSoft Tile-Top AM es ideal para las áreas de empaquetado y envío, hospitales e instalaciones de atención médica, laboratorios, farmacias, fabricación farmacéutica o cualquier área seca donde el confort y la productividad en general sean importantes.

### DETALLES Y COMPOSICIÓN

<b>Compuesto</b>	La superficie es de PVC, laminada con una capa de desgaste extra para mayor vida útil (contiene un aditivo antimicrobiano) y está adherida a una base de esponja de Nitricell® de 1,9 cm de grosor. Nitricell® es una combinación única de caucho de nitrilo y PVC.
<b>Bordes</b>	<b>Biselado para seguridad.</b> Éste es un <b>verdadero biselado para seguridad</b> porque, a diferencia de otros fabricantes, biselamos con máquina la esponja antes de adherirla a la superficie de Tile-Top. Este proceso permite que la esponja se vaya reduciendo gradualmente a la dimensión del piso. De esta manera, la superficie queda adherida de forma permanente a la esponja, por lo que el tapete no tiene otra opción más que permanecer plano. Por consiguiente, los tapetes SpongeCote de Wearwell raramente, si es que alguna vez, fallan u ocasionan incidentes de tropiezo.
<b>Grosor</b>	2,2 cm
<b>Peso total</b>	5,4 kg
<b>Tamaños estándar</b>	0,6 x 0,9 m 0,9 x 1,5 m 0,6 x 18,3 m 0,9 x 18,3 m 1,2 x 18,3 m
<b>Tamaños no estándar</b>	De 0,6; 0,9 y 1,2 m de ancho hasta 18,3 m de longitud

### ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
<b>Inflamabilidad (superficie)</b>	MVSS 302	Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6 y está etiquetado como de extinción automática.
<b>Inflamabilidad (esponja)</b>	MIL-P12420C	En llamas durante < 5 segundos
<b>Coeficiente de fricción</b>	ASTM F1677	Seco: COF = 0,78
<b>Resistencia a la abrasión</b>	ASTM C501	Índice de desgaste: 1/g=173
<b>Abrasión Taber</b>	Estándar Federal 191 1000 g, rueda CS-17, 1000 rev.	Pérdida de 0,8 g (-1,0%)
<b>Resistencia a la tensión</b>	ASTM D412	Longitudinal 1360 psi Transversal 1065 psi
<b>Estiramiento</b>	ASTM D412	Longitudinal 150% Transversal 140%
<b>Resistencia al rasgado</b>	ASTM D412	Longitudinal 5,9 kg Transversal 4,3 kg
<b>Densidad (esponja)</b>	Requisitos de Wearwell	> 112,1 kg/m <sup>3</sup>
<b>Compresión acelerada</b>	ASTM D395-98	< 20%
<b>Resistencia al ozono</b>	ASTM D -1171	Excelente

<b>Rango de temperatura</b>	ASTM D1056	0 a 110 grados Fahrenheit (-18 a 49 grados Celsius)
<b>Antimicrobiano</b>	ASTM G21-96 (2002)	Cumple

**NOTA:** UltraSoft Tile-Top AM **no contiene látex.**

## RESISTENCIA A QUÍMICOS (SUPERFICIE)

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético al 30%	Aceptable	Ácido nítrico (diluido)	NR
Alcohol butílico	Buena	Ácido nítrico al 30%	NR
Tetracloruro de carbono	NR	Hidróxido de sodio	Buena
Ácido crómico (diluido)	Buena	Ácido sulfúrico (diluido)	NR
Solución detergente	Buena	Agua	Muy buena
Peróxido de hidrógeno (diluido)	Buena		

**Nota:** Comuníquese con nosotros para obtener resultados adicionales, asistencia técnica o para solicitar una pequeña muestra para probar.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Barra regularmente o trapee en seco la superficie. Estos tapetes se pueden trapear en húmedo con jabón o detergente neutro. Para obtener mejores resultados, use un detergente como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0.

## CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: [www.wearwell.com](http://www.wearwell.com).

## GARANTÍA LIMITADA

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de los tapetes SpongeCote de Wearwell® están garantizados, en condiciones normales de uso, durante tres años después de la fecha de envío. Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc., a su criterio, i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company. En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).