

USOS RECOMENDADOS

Diseñado para el confort del trabajador en laboratorios, plantas farmacéuticas y cualquier área seca donde la seguridad y la salud del trabajador son importantes. Su base de esponja micropura es 100% antimicrobiana y proporciona un confort incomparable. La atractiva superficie de vinilo marmolada también es 100% antimicrobiana, extremadamente duradera y ofrece los beneficios de la buena resistencia a químicos.

DETALLES Y COMPOSICIÓN

Compuesto	Superficie de vinilo de 0,3 cm de grosor adherida a una base de esponja micropura de compuesto de nitrilo de 0,95 cm de grosor.				
Bordes	Biselado para seguridad. Éste es un <u>verdadero biselado para seguridad</u> porque, a diferencia de otros fabricantes, biselamos con máquina la esponja antes de adherirla a la superficie de Tile-Top AM. Este proceso permite que la esponja se vaya reduciendo gradualmente a la dimensión del piso. De esta manera, la superficie queda adherida de forma permanente a la esponja, por lo que el tapete no tiene otra opción más que permanecer plano.				
Grosor	1,3 cm				
Peso total	5,8 kg/m ²				
Tamaños estándar	0,6 x 0,9 m	0,9 x 1,5 m	0,6 x 18,3 m	0,9 x 18,3 m	1,2 x 18,3 m
Tamaños no estándar	Rollos	0,6 x 18,3 m	0,9 x 18,3 m	1,2 x 18,3 m	
	Longitudes a la medida	De 0,6; 0,9 y 1,2 m de ancho hasta 18,3 m de longitud			
	Personalizados	Frecuentemente personalizamos tapetes para que cubran áreas grandes o de formas inusuales. Son populares los tapetes de 1,8 m; 2,4 m e, incluso, de 3,6 m de ancho.			

ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
Inflamabilidad (superficie)	MVSS 302	Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6 y está etiquetado como de extinción automática.
Inflamabilidad (esponja)	MIL-P12420C	En llamas durante < 5 segundos
Coefficiente de fricción	ASTM F1677	Seco: COF = 0,79
Abrasión Taber	Estándar Federal 191 1000 g, rueda CS-17, 1000 rev.	Pérdida de 0,0250 g (-0,4%)
Resistencia a la tensión	ASTM D412	Longitudinal 1000 psi Transversal 1000 psi
Estiramiento	ASTM D412	Longitudinal 110% Transversal 100%
Resistencia al rasgado	ASTM D412	Longitudinal 6,5 kg Transversal 4,3 kg
Densidad (esponja)	Requisitos de Wearwell	> 112,1 kg/m ³
Compresión acelerada	ASTM D395-98	< 20%

Resistencia al ozono	ASTM D -1171	Excelente: 7 días sin cambio de acuerdo con un aumento de 10x
Rango de temperatura	ASTM D1056	-40 a 54 grados Celsius

NOTA: Tile-Top AM **no contiene látex.**

RESISTENCIA A QUÍMICOS (SUPERFICIE)

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético al 30%	Aceptable	Ácido nítrico (diluido)	Buena
Alcohol butílico	Aceptable	Ácido nítrico al 30%	Muy buena
Tetracloruro de carbono	Aceptable	Permanganato de potasio (diluido)	Buena
Ácido crómico (diluido)	Buena	Perborato sódico	Buena
Peróxido de hidrógeno (diluido)	Buena	Hidróxido de sodio	Aceptable
La mayoría de los ácidos	Buena	Ácido sulfúrico (diluido)	Muy buena
La mayoría de los álcalis	Buena	Agua	Muy buena

Nota: Comuníquese con nosotros para obtener resultados adicionales, asistencia técnica o para solicitar una pequeña muestra para probar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Barra regularmente o trapee en seco la superficie. Estos tapetes se pueden trapear en húmedo con jabón o detergente neutro. Para obtener mejores resultados, use un detergente como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0.

CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: www.wearwell.com.

GARANTÍA LIMITADA

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes SpongeCote de **Wearwell** están garantizados, en condiciones normales de uso, durante **tres años** después de la fecha de envío. Si el comprador descubre un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete SpongeCote de **Wearwell** dentro de los tres años posteriores a la fecha de envío, el vendedor reemplazará el tapete por su propia cuenta. Sin embargo, si el producto se altera o se usa de una forma para la cual no está destinado (por ejemplo, si el tapete se usa en un área aceitosa o húmeda), la garantía no tendrá validez. Ninguna garantía se extenderá más allá del periodo establecido en el anverso.