

USOS RECOMENDADOS

Un tapete ideal para laboratorios y áreas comerciales. Tile-Top Select es excepcionalmente confortable, para que sus empleados estén cómodos y sean productivos. La superficie marmolada duradera tiene una capa de desgaste extra y es resistente a muchos limpiadores y productos químicos comunes. Es ideal para áreas de trabajo pesado. La valiosa base de esponja Flex-Link de PVC está diseñada para prevenir la fatiga incluso durante los turnos de horas extras. Tile-Top Select luce bien en todos lados y mantendrá a sus empleados felices.

DETALLES Y COMPOSICIÓN

Compuesto	Superficie de vinilo de 0,3 cm de grosor adherida a una base de esponja Flex-Link™ de 0,95 cm de grosor. Flex-Link™ es una combinación única de PVC con aditivos especiales para un rebote extra.		
Bordes	Redondeados/biselados para seguridad.		
Grosor	1,4 cm		
Peso total	1,5 lbs (0,68 kg) por pie cuadrado		
Tamaños estándar	0,6 x 0,9 m	0,9 x 1,5 m	(Negro y negro/amarillo en tamaño estándar)
Tamaños no estándar	Rollos	0,6 x 22,8 m 0,9 x 22,8 m 1,2 x 22,8 m	
	Longitudes a la medida	De 0,6; 0,9; 1,2 m de ancho hasta 22,8 m de largo	
Colores	Negro marmolado, azul, carbón y gris		

ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
Inflamabilidad (superficie)	MVSS 302	Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6 y está etiquetado como de extinción automática. En llamas durante 5 segundos
Inflamabilidad (esponja)	MIL-P12420C	Seco: COF = 0,79 Cumple
Coeficiente de fricción	ASTM F1677	
Antimicrobiano	ASTM G21-96 (2002)	
Abrasión Taber	Estándar Federal 191	
	1000 g, rueda CS-17, 1000 rev.	Pérdida de 0,0250 g (-0,4%)
	1000 g, rueda CS-17, 2000 rev.	Pérdida de 0,5 g (-0,81%)
	1000 g, rueda CS-22, 1000 rev.	Pérdida de 0,7 g (-1,1%)
	1000 g, rueda CS-22, 2000 rev.	Pérdida de 1,4 g (-2,2%)
Resistencia a la tensión	ASTM D412	Longitudinal 1000 psi Transversal 1000 psi
Estiramiento	ASTM D412	Longitudinal 110% Transversal 100%
Resistencia al rasgado	ASTM D412	Longitudinal 6,5 kg Transversal 4,3 kg
Densidad (esponja)	Requisitos de Wearwell	> 256,3 kg/m ³
Compresión acelerada	ASTM D395-98	< 30%
Resistencia al ozono	ASTM D -1171	Excelente: sin cambio de acuerdo con un aumento de 10x
Rango de temperatura	ASTM D1056	0 a 110 grados Fahrenheit (-18 a 49 grados Celsius)

RESISTENCIA A QUÍMICOS (SUPERFICIE)

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético al 30%	Aceptable	Ácido nítrico (diluido)	Buena
Alcohol butílico	Aceptable	Ácido nítrico al 30%	Muy buena
Tetracloruro de carbono	Aceptable	Permanganato de potasio (diluido)	Buena
Ácido crómico (diluido)	Buena	Perborato sódico	Buena
Peróxido de hidrógeno (diluido)	Buena	Hidróxido de sodio	Aceptable
La mayoría de los ácidos	Buena	Ácido sulfúrico (diluido)	Muy buena
La mayoría de los álcalis	Buena	Agua	Muy buena

Nota: Comuníquese con nosotros para obtener resultados adicionales, asistencia técnica o para solicitar una pequeña muestra para probar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Barra regularmente o trapee en seco la superficie. Estos tapetes se pueden trapear en húmedo con jabón o detergente neutro. Para obtener mejores resultados, use un detergente como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0.

CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: www.wearwell.com.

GARANTÍA LIMITADA

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes Wearwell® están garantizados, en condiciones normales de uso, durante tres años después de la fecha de envío.

Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc. i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company.

En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).