

USOS RECOMENDADOS

Un tapete ideal para laboratorios y áreas comerciales. SMART Tile-Top Select es excepcionalmente elástico para que sus empleados estén cómodos. La superficie marmolada duradera es resistente a muchos limpiadores y productos químicos comunes. La base de **esponja de compuesto de uretano reciclado 100%** tiene un largo historial de confiabilidad y sentido práctico en otras aplicaciones, proporciona una elasticidad excelente y está diseñada para evitar la fatiga incluso durante los turnos de horas extras.

DETALLES Y COMPOSICIÓN

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| Compuesto | Superficie de vinilo de 0,3 cm de grosor adherida a una base de esponja de compuesto de uretano reciclado de 0,95 cm de grosor. Recibió el nombre de rebote por su elasticidad. | | |
| Bordes | Se reduce a la dimensión del suelo | | |
| Grosor | 1,3 cm | | |
| Peso total | 1,5 lbs (0,68 kg) por pie cuadrado | | |
| Tamaños estándar | 0,6 x 0,9 m 0,9 x 1,5 m | | |
| Tamaños no estándar | Rollos | 0,6 x 18,3 m 0,9 x 18,3 m 1,2 x 18,3 m | |
| Colores | Longitudes a la medida | De 0,6; 0,9 y 1,2 m de ancho hasta 18,3 m de longitud | |
| | | Negro marmolado, azul, carbón y gris | |

ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

| Propiedad | Prueba | Resultados |
|------------------------------------|--------------------------------|---|
| Inflamabilidad (superficie) | MVSS 302 | Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6 y está etiquetado como de extinción automática. Seco: COF = 0,79 |
| Coeficiente de fricción | ASTM F1677 | |
| Abrasión Taber | Estándar Federal 191 | |
| | 1000 g, rueda CS-17, 1000 rev. | Pérdida de 0,0250 g (-0,4%) |
| | 1000 g, rueda CS-17, 2000 rev. | Pérdida de 0,5 g (-0,81%) |
| | 1000 g, rueda CS-22, 1000 rev. | Pérdida de 0,7 g (-1,1%) |
| | 1000 g, rueda CS-22, 2000 rev. | Pérdida de 1,4 g (-2,2%) |
| Resistencia a la tensión | ASTM D412 | Longitudinal 1000 psi Transversal 1000 psi |
| Estiramiento | ASTM D412 | Longitudinal 110% Transversal 100% |
| Resistencia al rasgado | ASTM D412 | Longitudinal 6,5 kg Transversal 4,3 kg |
| Densidad (esponja) | Requisitos de Wearwell | > 96,1 kg/m ³ |
| Compresión acelerada | ASTM D395-98 | < 10% |
| Resistencia al ozono | ASTM D -1171 | Excelente: sin cambio de acuerdo con un aumento de 10x |
| Rango de temperatura | ASTM D1056 | 0 a 110 grados Fahrenheit (-18 a 49 grados Celsius) |

RESISTENCIA A QUÍMICOS (SUPERFICIE)

| Químico | Clasificación | Químico | Clasificación |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Ácido acético al 30% | Aceptable | Ácido nítrico (diluido) | Buena |
| Alcohol butílico | Aceptable | Ácido nítrico al 30% | Muy buena |
| Tetracloruro de carbono | Aceptable | Permanganato de potasio (diluido) | Buena |
| Ácido crómico (diluido) | Buena | Perborato sódico | Buena |
| Peróxido de hidrógeno (diluido) | Buena | Hidróxido de sodio | Aceptable |
| La mayoría de los ácidos | Buena | Ácido sulfúrico (diluido) | Muy buena |
| La mayoría de los álcalis | Buena | Agua | Muy buena |

Nota: Comuníquese con nosotros para obtener resultados adicionales, asistencia técnica o para solicitar una pequeña muestra para probar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Barra regularmente o trapee en seco la superficie. Estos tapetes se pueden trapear en húmedo con jabón o detergente neutro. Para obtener mejores resultados, use un detergente como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0.

CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: www.wearwell.com.

GARANTÍA LIMITADA

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes Wearwell® están garantizados, en condiciones normales de uso, durante tres años después de la fecha de envío.

Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc. i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company.

En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).