

USOS RECOMENDADOS

Para usar en áreas secas o áreas con exceso de rociado, 24/Seven Solid tiene una superficie texturada "adherente". Ideal para áreas donde se deben cubrir espacios grandes o el mantenimiento es una prioridad. Este tapete también proporciona seguridad y confort. Con una combinación perfecta de rebote y estabilidad que brinda máxima protección contra los efectos de la fatiga, estos tapetes funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, para que sus empleados trabajen cómodos. Su sistema de interconexión oculto permite que estos tapetes cubran grandes áreas industriales o comerciales. Esta versión de 24/Seven Solid está diseñada para exposición al agua, a líquidos con base de petróleo y a líquidos industriales cáusticos.

DETALLES Y COMPOSICIÓN

Compuesto	Compuesto de caucho de nitrilo 100%
Bordes	Opcional, borde biselado de seguridad de 3" (7,6 cm) de ancho
Grosor	5/8" (15 cm)
Peso total	1,9 lbs. (0,86 kg) por pie cuadrado
Tamaños estándar	Tapete de 3' x 3' (0,9 x 0,9 m) Bordes biselados de 3" x 39" (7,6 x 99 cm)
Personalizados	Hasta 15' (4,5 m) de ancho x 60' (18 m) de largo. Este tapete se puede personalizar fácilmente para que cubra áreas de trabajo grandes o de formas inusuales. Para recibir una cotización llame o mande un diagrama por fax al 1-800-874-4551, dirigido al Departamento de cotizaciones.
Colores	Tapete: Negro Bordes: Negro, amarillo

ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
Inflamabilidad	MVSS 302	Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6 y está etiquetado como de extinción automática.
Coefficiente de fricción	ASTM F1677	Seco: COF = 1,10 COF en húmedo = 0,90
Resistencia a la abrasión	ASTM C501	Índice de desgaste: 1/g=70
Abrasión Taber	Estándar Federal 191 modificado	< 1 gramo perdido a 1000 revoluciones
Resistencia al ozono	ASTM D-1171	Excelente
Rango de temperatura	ASTM D1056	-20 a 200 grados Fahrenheit (-29 a 93 grados Celsius)
Durómetro	ASTM D 2240	55

RESISTENCIA A QUÍMICOS (SUPERFICIE)

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético al 30%	Buena	Alcohol isopropílico	Buena
Acetona	NR	Nafta	Buena
Grasa animal	Muy buena	Petróleo	Muy buena
Alcohol butílico	Muy buena	Hidróxido de sodio	Buena
Ácido cítrico	Muy buena	Ácido sulfúrico (diluido)	Mala
Solución detergente	Buena	Agua	Muy buena

Nota: Comuníquese con nosotros para obtener resultados adicionales, asistencia técnica o para solicitar una pequeña muestra para probar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Use una manguera de alta presión (que no exceda los 1800 psi) y agua caliente (máx. 160 °F [71 °C]) para eliminar aceites de los tapetes. Para obtener mejores resultados use jabón o detergente neutro como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0 para limpiar los tapetes. No use vapor, desengrasadores o productos químicos cáusticos. No lave con máquina ni friegue mecánicamente los tapetes.

CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: www.wearwell.com.

GARANTÍA LIMITADA

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes Wearwell® están garantizados, en condiciones normales de uso, durante un año (dos o tres o cinco años si se estipula específicamente) después de la fecha de envío. Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc., a su criterio i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company.

En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergentes, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).