

USOS RECOMENDADOS

Para uso en áreas húmedas, aceitosas y grasosas, 24/Seven sólido GritWorks! tiene una superficie rugosa muy eficaz. Perfecto para áreas donde se necesita tracción extra. 24/Seven sólido GritWorks! ofrece casi 40% más de tracción que lo recomendado por OSHA en áreas húmedas. De hecho, este tapete ofrece seguridad y confort. Con una combinación perfecta de rebote y estabilidad que brinda máxima protección contra los efectos de la fatiga, estos tapetes funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, para que sus empleados trabajen cómodos. Su sistema de interconexión oculto permite que estos tapetes cubran grandes áreas. El innovador y nuevo compuesto CFR está diseñado para la exposición a líquidos de corte con base de aceite mineral. Completamente único: nuestro compuesto resistente a los líquidos de corte (CFR) soporta muy bien los efectos de los líquidos de corte con base de aceite mineral y las pruebas dieron mejores resultados que otros populares tapetes diseñados para usar en este tipo de entorno.

DETALLES Y COMPOSICIÓN

Compuesto	CFR: compuesto sometido a ingeniería inversa diseñado para resistir los efectos de los líquidos de corte con base de aceite mineral
Bordes	Opcional, borde biselado de seguridad de 3" (7,6 cm) de ancho
Grosor	1,6 cm
Peso total	3 lbs. (0,86 kg) por pie cuadrado
Tamaños estándar	Tapete de 3' x 3' (0,9 x 0,9 m) Bordes biselados de 3" x 39" (7,6 x 99 cm)
Personalizados	Hasta 15' (4,5 m) de ancho x 60' (18 m) de largo. Frecuentemente personalizamos tapetes para que cubran áreas grandes o de formas inusuales.
Colores	Tapete: negro Bordes: amarillo CFR y negro CFR

ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
Inflamabilidad	MVSS 302	Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6 y está etiquetado como de extinción automática.
Coefficiente de fricción	ASTM F1677	Seco: COF = 1,10 COF en húmedo = 1,10
Resistencia a la abrasión	ASTM C501	Índice de desgaste: 1/g=70
Abrasión Taber	Estándar Federal 191 modificado	1% de pérdida
Deformación por compresión	ASTM D 575	Deformación a 35 psi, mm= 8,02 pulgadas = 0,315
Compresión acelerada	ASTM D 595-98	ND
Resistencia al ozono	ASTM D -1171	Excelente
Rango de temperatura	ASTM D1056	10 a 110 grados Fahrenheit (-12 a 43 grados Celsius)
Durómetro	ASTM D 2240	55 a 60

RESISTENCIA A QUÍMICOS (SUPERFICIE)

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético al 30%	Aceptable	Peróxido de hidrógeno (diluido)	Buena
Acetona	NR	Ácido nítrico al 30%	NR
Alcohol butílico	Muy buena	Hidróxido de sodio	Aceptable
Tetracloruro de carbono	Mala	Ácido sulfúrico (diluido)	NR
Líquido de corte (aceite mineral)	Muy buena	Líquido de transmisión	Buena
Solución detergente	Muy buena	Aceite vegetal	Muy buena

Nota: Comuníquese con nosotros para obtener resultados adicionales, asistencia técnica o para solicitar una pequeña muestra para probar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Use una manguera de alta presión (que no exceda los 1800 psi) y agua caliente (máx. 160 °F [71 °C]) para eliminar aceites de los tapetes. Para obtener mejores resultados use jabón o detergente neutro como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0 para limpiar los tapetes. No use vapor, desengrasadores o productos químicos cáusticos. No lave con máquina ni friegue mecánicamente los tapetes.

CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: www.wearwell.com.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes Wearwell® están garantizados, en condiciones normales de uso, durante un año (dos o tres o cinco años si se estipula específicamente) después de la fecha de envío. Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc. i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company. En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).